

Bright Stock BS-150

CTO 84035624-003-2008

Lp.	Właściwości	Norma	Fakt
1.	Lepkość kinematyczna w 100°C	28,00 - 34,00	31,11
2.	Indeks lepkości, nie mniej	85	87
3.	Zdolność koksowania, %, nie więcej	0,60	0,50
4.	Indeks kwasowy, mg KOH/1g oleju, max	0,008	0,0041
5.	Zawartość popiołów, nie więcej	0,005	0,01
6.	Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych %	odpowiada	odpowiada
7.	Zawartość wody, %, nie więcej	śladowe	śladowe
8.	Temperatura zapłonu w otwartym tyglu, °C, min	275	284
9.	Temperatura krzepnięcia, °C, max	-9	-15
10.	Kolor na kolorometrze CNT, jednostka CNT, max	6,0	4,5
11.	Zawartość siarki, %, nie więcej	0,80	0,52
12.	Zawartość rozpuszczalników	odpowiada	odpowiada
13.	Gęstość w 20 °C, kg/m ³ , nie więcej	908,0	900,7
14.	Gęstość w 15 °C, kg/m ³ , nie więcej	912,0	904,1
15.	NOACK no %, nie więcej	2,0	1,0